



FICHA TÉCNICA

ACRILAY ACRILICO AUTOCURABLE EN POLVO Y LIQUIDO PARA PATRONES MARCA ARIAS

PROPIEDADES

PARAMETRO	REQUERIMIENTO	RESULTADO DE LA PRUEBA
Absorción agua	No debe exceder 32 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$	18
Solubilidad en agua	No debe exceder 8.0 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$	4.82
Resistencia a la flexión	Mínimo 60 MPa	60.55
Módulo de flexión	Mínimo 1500 MPa	1663.67
Monómero residual	Máximo 4.5% en peso	3.99

USO: *Acrilay* Acrílico autocurable, calcinable para trabajo directo o indirecto en la elaboración de patrones de pernos, espigas o soportes intraradiculares, barras palatinas y diferentes tipos de restauraciones protésicas. Es un producto seguro y fácil de manejar, no libera calor, de bajo cambio dimensional, no deja residuos.

APROBÓ : Ing. Alejandro Domínguez Martínez
Control de Calidad

Productos Dentales Marmat, S.A. de C.V
Viveros del Alamo 27 Col. Viveros de la Loma Tlalnepantla, Edo de México CP54080
Tels. 5555534163 5552864892